



DOMUS

QUÍMICAS

www.quimicadomus.com

DOMACELER

Acelerante MEMPOL.

Descripción:

Aditivo que confiere al DOMACELER la aceleración del tiempo de curado.

Usos admitidos

- Acelerante del tiempo de curado del MEMPOL.
- Eliminación de las burbujas y otros defectos en la membrana del MEMPOL.
- Permite aplicación del MEMPOL en capa gruesa.

Ventajas

- Aceleración del tiempo de curado de MEMPOL especialmente en invierno, en tiempo frío y a baja humedad relativa, con la adición de DOMACELER el tiempo aproximado de secado a 15°C será de aprox. 4- 6 horas.
- Elimina la formación de aire en el interior de la membrana, las burbujas y otros defectos en el curado de la membrana Incremento de la tixotropía del producto.
- Aumento de las propiedades mecánicas de la membrana de MEMPOL Permite la aplicación del MEMPOL en capas gruesas.

Aplicaciones y usos

- Un envase metálico de 1,5kgs es la cantidad necesaria para una óptima reacción con una mezcla de 25 kg. de MEMPOL. Podemos disminuir la cantidad de DOMACELER pero nunca aumentarla.
- Previo al uso agitar el Accelerator-3000.
- Incorporar DOMACELER al MEMPOL y homogeneizar con un agitador eléctrico evitando la incorporación de aire. A continuación aplicar MEMPOL de la forma habitual.
- Normalmente, una vez incorporado DOMACELER al MEMPOL, no será necesario añadir ningún otro diluyente. Es importante, utilizar el producto inmediatamente después de la mezcla.
- Pot Life: 20 - 30 min. a 25°C

Modo de empleo

Mezclar 1,5 kg de DOMACELER a 25 kg de MEMPOL.

Presentación

Cajas de cartón, conteniendo 6 envases metálicos de 1,5 lt.

Colores

Incoloro.

Estabilidad de envase

12 meses en lugar seco de 5°C a 25°C.

Transporte, precauciones y almacenamiento

Consultar hoja de seguridad.

Las informaciones que figuran, sirven a modo de recomendación e información, basadas en pruebas de laboratorio y nuestros conocimientos actuales, las diferentes condiciones de las obras pueden presentar variaciones en la información dada, por ello nuestra garantía se limita a la del producto suministrado. Para cualquier duda, contacten con nuestro departamento técnico.



Datos técnicos del producto

CONCEPTOS

RESULTADOS

Peso Especifico

0,87g/cm³

Apariencia

Líquido Transparent

AT. DOMUS, S.L

C/Del Estanque nº54 | 29688 ESTEPONA (Málaga)

Tel: 951 395 377 Móvil: 615 772 737 | info@quimicasdomus.com | at.domus@gmail.com