



DOMUS

QUÍMICAS

www.quimicadomus.com

DOMPRIMER-T

Promotor de adherencia monocomponente, sin amarillamiento para soportes no porosos

Descripción

DOMPRIMER-T es monocomponente, incoloro, y sin amarillamiento. Especialmente diseñado para su adhesión en soportes no porosos. A pesar de estar pensado para el MEMPOL-T es válido para las demás gamas de MEMPOL.

Certificados

- La adherencia del producto excede los requerimientos establecidos en la EOTA

Usos Admitidos

Imprimación para MEMPOL-T y demás gamas de MEMPOL en soportes poco porosos.

Soportes Admitidos

- Soportes no porosos azulejos vitrificados, mármol, vidrio.

Limitaciones

- No aplicar en capas gruesas, mínimas cantidades humedeciendo un trapo.
- Evitar en piscinas.
- En materiales distintos a los que recomendamos hacer una prueba antes de aplicar.

Ventajas

- Simplicidad de aplicación (producto base agua).
- No inflamable (VOC cero).
- Exento de olores.
- Gran adherencia.
- Alta resistencia a la abrasión.

Aplicación

- Requiere soporte liso, limpio, seco, sin humedad residual y lo más duro posible.
- Aplicar con un trapo humedecido con el producto.
- Su aplicación sirve para la limpieza final del soporte.
- Dejar secar 10-15 minutos y aplicar el MEMPOL-T

Consumo

- Consumo mínimo con un trapo humedecido con el mismo producto.

Presentación

- Cajas de 4 unidades de 4kg.

Estabilidad del envase

- 12 meses en envase original sin abrir y almacenado en lugar seco y a temperatura de 5-25°C.

Transporte, precauciones y almacenamiento

Consultar hoja de seguridad.

Las informaciones que figuran, sirven a modo de recomendación e información, basadas en pruebas de laboratorio y nuestros conocimientos actuales, las diferentes condiciones de las obras pueden presentar variaciones en la información dada, por ello nuestra garantía se limita a la del producto suministrado. Para cualquier duda, contacten con nuestro departamento técnico.



Datos técnicos del producto líquido

CONCEPTOS	RESULTADOS
Peso específico	0,83g/cm ³
Viscosidad	40Cp a 25°C
Tiempo de secado a 25°C	10-15 Minutos
Flash point	42°C

AT. DOMUS, S.L

C/Del Estanque nº54 | 29688 ESTEPONA (Málaga)

Tel: 951 395 377 Móvil: 615 772 737 | info@quimicasdomus.com | at.domus@gmail.com