



DOMUS

QUÍMICAS

www.quimicadomus.com

FLOOREPOX-100

Revestimiento epoxi pigmentado bicomponente con 100% sólidos.

Descripción:

FLOOREPOX-100 es un revestimiento / ligante epoxídico pigmentado bicomponente 100% sólido, indicado como acabado de pavimento.

Usos admitidos

- Garajes, aparcamientos, zonas de tráfico.
- Como recubrimiento en zonas de poca ventilación.
- Industrias alimentarias

Ventajas

- Rápida y fácil aplicación.
- Acabado decorativo.
- 100% sólidos.
- Buenas resistencias mecánicas y a la abrasión.
- Buena adherencia en hormigón.
- Elevado poder cubriente.
- Elevadas resistencias químicas
- Exento de disolventes, sin olores.

Aplicación

Para más información consultar Anexo 1.

- El soporte deberá estar limpio, sin grasas, ni polvo, nivelado con porosidad y seco.
- Imprimir con FLOOREPOX-100 o DOMPRIMER.
- Los 2 componentes deberán mezclarse con ayuda de un agitador de bajas revoluciones para evitar la inclusión de aire en la mezcla, aplicar posteriormente con rodillo, brocha, como capa de regularización de sistema multicapa utilizar rastra de goma.
- El repintado se realizará una vez secas las capas anteriores y no repintar transcurridas 48 horas.

Consumo

El consumo aproximado aplicado a rodillo es de 200 - 500 g/m², el consumo final dependerá de la rugosidad del soporte.

Presentación

Lotes de 20 kg. A + B

Lotes de 5 kg. A + B

Transporte y almacenamiento

Consultar ficha de seguridad.

Estabilidad del envase

12 meses en lugar seco de 5°C a 25°C

Características técnicas

- Ligante epoxídico bicomponente.
- Colores: Consultar gama.
- Densidad: 1,20 kg/l.
- Contenido en sólidos: 100%
- Pot - life: Aprox. 45 - 60 minutos.
- Curado total: 7 días.
- Temperatura de aplicación: 10°C - 30°C.



Las informaciones que figuran, sirven a modo de recomendación e información, basadas en pruebas de laboratorio y nuestros conocimientos actuales, las diferentes condiciones de las obras pueden presentar variaciones en la información dada, por ello nuestra garantía se limita a la del producto suministrado.

Para cualquier duda, contacten con nuestro departamento técnico.

AT. DOMUS, S.L

C/Del Estanque nº54 | 29688 ESTEPONA (Málaga)

Tel: 951 395 377 Móvil: 615 772 737 | info@quimicasdomus.com | at.domus@gmail.com